



시험성적서

04560 서울특별시 중구 마른대로 138(쌍림동)

성적서번호 : GP20 - 224
페이지 : (1) / (총 1)

Tel. (02)2280-8265 Fax. (02)2275-7901



1. 의뢰자
 - o 업체명 : (주)대양플라텍 (김동후)
 - o 주소 : 충남 당진시 합덕읍 농공단지길 24
 - o 의뢰일자 : 2020년 02월 28일
2. 시험성적서의 용도 : 제출용(공급원승인용)
3. 시료명 : 파상형 경질 폴리에틸렌 전선관 50 mm
4. 시험기간 : 2020년 02월 28일 ~ 2020년 03월 20일
5. 시험방법 : KS C 8455:2016
6. 시험장소 : ■ 고정시험실
7. 시험환경 : 온도(20 ± 5) °C
8. 시험결과


시험항목	단위	결과	시험조건
압축강도	상태	-	갈라짐, 깨짐이 생기지 않음
	비갈지름 변형률	%	0.4
인장강도	N/cm ²	2 433	(200 ± 20) mm/min
내전압시험	-	견딤	AC 10 kV, 1 min
내약품성 시험	10 % 염화나트륨 수용액	g/m ²	0.10
	30 % 황산 수용액	g/m ²	0.09
	40 % 질산 수용액	g/m ²	0.35
	40 % 수산화나트륨 수용액	g/m ²	0.10
	95 % 에틸알콜 용액	g/m ²	0.28
충격시험	-	갈라짐, 깨짐이 생기지 않음	(-20 ± 1) °C, 1.5 m

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서, 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 명기된 용도의 목적으로만 사용할 수 있습니다.

2020년 03월 20일



KOREA PLASTIC TESTING INSTITUTE



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 7twjdxHxlQ4=

